



# Lazura ochronna Uniwersalna



poj. 0,75L; 2,5L; 5L



## INFORMACJE

Wykończenie



Wydajność



Schnięcie\*



Czyszczenie



\*między warstwami

- Głęboko wnika w pory drewna
- Odpowiednia na europejskie i egzotyczne gatunki drewna
- Elastyczna, niełuszcząca się powłoka
- Trwałość koloru aż do 6 lat
- Zapewnia piękne satynowe wykończenie
- Łatwa w utrzymaniu i renowacji

**Zastosowanie:** zewnętrzne i wewnętrzne pionowe elementy drewniane takie jak: płoty, domy drewniane, drzwi, okna, więźba dachowa, boazerie, okiennice, meble itp. Lazura ochronna Uniwersalna nie może być warstwa wykończeniową parkietu ani tarasu.



## PRZYGOTOWANIE

Drewno musi być czyste, suche i o odpowiedniej wilgotności.

**Drewno surowe:** przeszlifować papierem ściernym i odpylić. W celu ochrony przed grzybami oraz owadami należy zastosować Impregnat do drewna budowlanego V33.

**Drewno wcześniej pokryte lazurą:** usunąć złuszczającą się warstwę mechanicznie lub chemicznie, a następnie przeszlifować podłoże drobnoziarnistym papierem ściernym w celu wygładzenia powierzchni. Gdy powłoka jest nienaruszona, należy zmatowić powierzchnię papierem ściernym, odpylić i nałożyć warstwę wykończeniową.

## APLIKACJA

- Przed użyciem oraz w trakcie malowania, dokładnie wymieszać.
- Temperatura stosowania od 12°C do 25°C.
- Nakładając pierwszą warstwę zalecamy wetrzeć w drewno jak najmniejszą ilość lazury lub usunąć jej nadmiar suchym pędzlem.
- Nakładać minimum 2 warstwy pędzlem lub minimum 3 warstwy pistoletem natryskowym.
- Przed nałożeniem kolejnej warstwy zaleca się szlifowanie międzywarstwowe drobnoziarnistym papierem ściernym w celu wygładzenia powierzchni oraz w celu zwiększenia przyczepności warstw. Po każdym szlifowaniu powierzchnię należy odpylić.
- Ostateczny efekt kolorystyczny otrzymujemy po wyschnięciu lazury.

## WSKAZÓWKI I PORADY V33

- Lazura bezbarwna nie może być stosowana jako jedyna warstwa wykończeniowa. Jest ona przeznaczona do renowacji drewna już pokrytego barwną lazurą lub do wyciszenia pozostałych kolorów.
- Na drewno nowe lub narażone na silniejszą degradację pod wpływem oddziaływania niekorzystnych warunków atmosferycznych oraz w przypadku jaśniejszych odcieni, zaleca się nałożenie trzeciej warstwy.
- W przypadku malowania drewna twardego przy nakładaniu pierwszej warstwy zaleca się rozcieńczyć produkt benzyna lakowa (do 10%).
- Nie należy nakładać lazury na drewno tłuste (niektóre gatunki egzotyczne), woskowane i olejowane.
- Przy nanoszeniu metoda natryskowa produkt musi być dostosowany do właściwej lepkości.
- W przypadku stosowania na inne powłoki należy wykonać próbę przyczepności.
- Puszke z niewykorzystaną lazurą należy szczelnie zamknąć i przechowywać postawioną do góry dnem.
- Malować tylko w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, z dala od ognia, w odzieży ochronnej.
- Ostateczny efekt kolorystyczny zależy od rodzaju podłoża oraz od ilości naniesionych warstw.
- Czas schnięcia zależy od temperatury, wilgotności powietrza i gatunku drewna.
- Transportować i przechowywać w pozycji pionowej.



## KOLORY



**Bezbarwny**



**Sosna skandynawska**



**Dąb naturalny**



**Dąb jasny**



**Mahoń**



**Ciemny dąb**



**Czereśnia**



**Dąb złoty**



**Drewno egzotyczne**



**Kasztan**



**Orzech**



**Palisander**



**Heban**