



Lazura ochronna długotrwała Efekt drewna

poj. 0,75L; 2,5L; 5L

INFORMACJE



Wykończenie



Wydajność



Schnięcie*



Czyszczenie



*między warstwami

- **OCHRONA:** Dzięki mikropenetracji w głąb porów drewna lazura wiąże się z podłożem. Wzmacnia je, pozostawiając trwałą ochronę przed promieniowaniem UV i niekorzystnymi warunkami pogodowymi. Jest szczególnie zalecana na trudne gatunki drewna, doskonale chroniąc je przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi.
- **DEKORACJA:** Nadaje nowoczesny, matowy efekt dekoracyjny powierzchni, zachowuje fakturę drewna.
- **NIEKAPIACA KONSYSTENCJA:** Umożliwia nałożenie odpowiedniej ilości lazury na pędzel, bez ociekania czy kapania produktu, zapewnia doskonałe rozprowadzanie pędzlem i wygodę aplikacji.
- **ŁATWA RENOWACJA:** Wystarczy nałożyć nową warstwę bez konieczności usuwania poprzedniej.

Zastosowanie: zewnętrzne i wewnętrzne pionowe elementy drewniane takie jak: elewacje, płoty, drzwi, okiennice, altany, wiary, boazerie, meble. Nadaje się na europejskie i egzotyczne gatunki drewna. Lazura ochronna długotrwała Efekt drewna nie może być warstwa wykończeniową parkietu ani tarasu.



PRZYGOTOWANIE

- Drewno musi być czyste, suche i o odpowiedniej wilgotności.
- Drewno surowe: przeszlifować papierem ściernym i odpylić. W celu ochrony przed grzybami oraz owadami należy zastosować Impregnat do drewna konstrukcyjnego V33.
 - Drewno wcześniej pokryte lazurą: usunąć złuszczającą się warstwę mechanicznie lub chemicznie. Przeszlifować podłoże drobnoziarnistym papierem ściernym w celu wygładzenia powierzchni i odpylić. Należy wybrać kolor lazury o ton ciemniejszy od obecnego koloru podłoża.
 - Drewno twarde (np. dąb, kasztan, cedr): przy pierwszej warstwie nałożyć produkt rozcieńczony 10% woda, a następnie nałożyć drugą warstwę nierozcieńczoną.

APLIKACJA

1. Temperatura stosowania: 12°C-25°C. Unikać malowania w przeciągach.
2. Przed użyciem oraz w trakcie nakładania lazurę dokładnie wymieszać.
3. Nałożyć dwie warstwy pędzlem lub trzy pistoletem (w przypadku aplikacji natryskowej rozcieńczyć produkt 10% woda).
4. Na drewno nowe lub narażone na silniejszą degradację pod wpływem oddziaływania niekorzystnych warunków atmosferycznych zaleca się w przypadku jaśniejszych odcieni nałożenie trzeciej warstwy.
5. Ostateczny efekt kolorystyczny widoczny jest po wyschnięciu lazury.

WSKAZÓWKI I PORADY V33

- Lazura bezbarwna nie może być stosowana jako jedyna warstwa wykończeniowa. Jest ona przeznaczona do renowacji drewna już pokrytego barwną lazurą lub do wyciszenia pozostałych kolorów.
- Nie należy nakładać lazury na drewno tłuste, woskowane i olejowane.
- Lazura ochronna nie może być warstwa wykończeniową parkietu ani tarasu.
- Przy nanoszeniu metoda natryskową produkt musi być dostosowany do odpowiedniej lepkości.
- Ostateczny efekt kolorystyczny zależy od rodzaju podłoża oraz od ilości naniesionych warstw.
- Czas schnięcia zależy od temperatury, wilgotności powietrza i gatunku drewna.
- Transportować i przechowywać w pozycji pionowej.
- Puzkę z niewykorzystanym produktem należy szczelnie zamknąć i przechowywać postawioną do góry dnem.

KOLORY



Biały




Szary



Dąb jasny




Mahoń



Tek



Kasztan



**Klon
kanadyjski**



Palisander