



Lazura ochronna o wysokiej odporności

poj. 0,75L; 2,5L; 5L

INFORMACJE



Wykończenie



Wydajność



Schnięcie*



Czyszczenie



*między warstwami

- Dzięki wysokiej zawartości żywic i środków chroniących przed promieniowaniem UV zapewnia długotrwałą ochronę – do 8 lat trwałości.
- Odporna na działanie ekstremalnych warunków klimatycznych.
- Tiksotropowa: na bazie żywicy alkidowej, łatwo się rozprowadza i nie tworzy zacieków.
- Wodoodporna: chroni drewno przed deszczem i wilgocią.
- Mikroporowata: zabezpieczone lazurą podłoże może oddychać, a jednocześnie nie wchłania wody.
- Nadaje podłożu odpowiednią wodoodporność: zapobiega wsiąkaniu wody w podłoże i pleśnieniu drewna.
- Można ją stosować na drewnianych powierzchniach pionowych w eksploatacji wewnętrznej i zewnętrznej, także na drewno uprzednio pokryte lazurą.

Zastosowanie: do eksploatacji zewnętrznej, jako doskonała i trwała ochrona drewna narażonego na silne działanie promieni UV i niekorzystnych warunków atmosferycznych. Drzwi, okna, domy drewniane, bramy, ogrodzenia, więźba dachowa, panele, okiennice, itp. Lazura ochronna o wysokiej odporności nie może być warstwą wykończeniową parkietu ani tarasu.



Lazura ochronna o wysokiej odporności

PRZYGOTOWANIE

Drewno musi być czyste, suche i oczyszczone z pyłu.

Drewno niemalowane: lekko przeszlirować papierem ściernym i odpylić.

Dla zwiększenia ochrony, najpierw można zastosować Impregnat do drewna konstrukcyjnego V33.

Drewno pokryte lazurą: złuszczającą się warstwę lazury należy usunąć mechanicznie lub chemicznie, a następnie w celu wygładzenia powierzchni lekko przeszlirować podłoże drobnoziarnistym papierem ściernym i odpylić.

APLIKACJA

- Przed rozpoczęciem malowania lazurą dobrze wymieszać. Nakładać na drewno surowe lub dobrze oczyszczone i suche.
- Nakładając pierwszą warstwę zalecamy wetrzeć w drewno jak najmniejszą ilość lazury, lub usunąć jej nadmiar suchym pędzlem.
- Nakładać minimum 2 warstwy za pomocą pędzla lub minimum 3 warstwy za pomocą pistoletu natryskowego (po rozcieńczeniu 10% benzyną lakową).
- Przed nałożeniem kolejnej warstwy, drewno należy lekko przeszlirować drobnoziarnistym papierem ściernym w celu wygładzenia powierzchni, po czym odpylić.
- Idealne warunki stosowania: temperatura od 12°C do 25°C.

WSKAZÓWKI I PORADY V33

- Na drewno nowe lub narażone na silniejsze działanie warunków atmosferycznych – podobnie jak w przypadku odcieni jaśniejszych – zaleca się nałożyć trzecią warstwę.
- Lazura w odcieniu bezbarwnym zawiera filtry UV i może być stosowana do malowania powierzchni zewnętrznych.
- Ostateczny efekt kolorystyczny zależy od rodzaju podłoża oraz od ilości naniesionych warstw.
- Puskę z niewykorzystaną lazurą należy szczelnie zamknąć i przechowywać do góry dnem.

Uwaga:

- Nie należy stosować Lazury ochronnej o wysokiej odporności do malowania parkietu ani tarasu.

KOLORY



Kolory dostępne w opakowaniu 5L