



# Farba do podłóg o wysokiej odporności

poj. 0,5L; 2,5L

## INFORMACJE

Wykończenie



Wydajność



Schnięcie\*



Czyszczenie



\*między warstwami

- Nadaje się na powierzchnie intensywnie eksploatowane przez pojazdy.
- Odporna na tłuszcz i plamy.
- Wysoka odporność na zarysowania, uderzenia.
- Może być czyszczona przy użyciu detergentów.
- Skład chemiczny specjalnie stworzony aby zabezpieczyć powierzchnię przed odklejaniem.

**Zastosowanie:** na cement, beton, cegłę, drewno, metal zarówno pod zadaszeniem jak i wewnątrz w miejscach takich jak: garaż, piwnica, schody, parapety, miejsca intensywnego ruchu.



Farba do podłóg o wysokiej odporności

## PRZYGOTOWANIE

Aby zapewnić dobrą przyczepność farby należy najpierw oczyścić, odtłuścić i wysuszyć podłoże.

Powierzchnie cementowe surowe: oczyścić oraz w przypadku występowania plam odtłuścić.

Powierzchnie cementowe nowe: przed pomalowaniem należy odczekać trzy miesiące do całkowitego wyschnięcia.

Powierzchnie cementowe gładkie: sprawdzić porowatość podłogi wykonując test z kropli wody wylanej na posadzkę. Jeżeli woda pozostaje na powierzchni to znaczy, że podłoga nie jest wystarczająco porowata i farba nie będzie przylegała. Aby otworzyć odpowiednio pory betonu należy zastosować roztwór kwasu chlorowodorowego i wody (1l na 4l wody) a następnie go spłukać. Pozostawić do całkowitego wyschnięcia na 48h.

Parkiet, posadzki, drewno: zmatowić, a następnie odkurzyć.

Metal: usunąć rdzę, a następnie odtłuścić.

Podłoża pomalowane: usunąć spękaną warstwę farby, zmyć posadzkę, lekko zmatowić powierzchnię a następnie odkurzyć.


## APLIKACJA

Dobrze wymieszać farbę przed użyciem w celu uzyskania jednolitej mieszaniny. Na podłoża porowate takie, jak cement, beton, drewno – rozcieńczyć pierwszą warstwę farby 5% benzyną lakową w celu zwiększenia penetracji. Pozostawić do wyschnięcia na 24h; w celu uzyskania lepszego rezultatu należy delikatnie zmatowić powierzchnię przed nałożeniem kolejnej warstwy.

Idealne warunki nakładania: pomiędzy 10°C do 25°C.

Czas, po jakim można użytkować powierzchnię: chodzenie: 24h intensywne użytkowanie: 72h

## KOLORY



Biały



Piaskowy



Jasny  
popiel



Ciemny  
popiel



Jasny  
zielony



Jasny  
ceglasty



Ciemny  
ceglasty