




PODKŁAD do zszarzałego drewna

Stare & zniszczone drewno

- Prosta renowacja bez usuwania powłok i szlifowania
- Maskuje defekty drewna



- 0,5L – 2,5L
- $\pm 8\text{m}^2/\text{L}$
- Schnięcie między warstwami – 6h
- Czyszczenie narzędzi – woda



Doskonała rozlewność



Na bazie wody

KOMPATYBILNY
z produktami wodnymi
i rozpuszczalnikowymi

PRZEZNACZENIE

- Zniszczone elementy drewna na zewnątrz: płyty, drzwi, ramy okienne itp.
- Surowe, zniszczone i poczerńiałe drewno.

WŁAŚCIWOŚCI

Stare, niedostatecznie zabezpieczone drewno wraz z upływem czasu szarzeje i niszczy się, a bruzdy ulegają pogłębieniu.

- Podkład do zszarzałego drewna V33 umożliwia szybką i prostą renowację powierzchni.
- Maskuje uszkodzenia i przebarwienie drewna spowodowane trudnymi warunkami pogodowymi.
- Ujednolica kolor drewna przed aplikacją lazury.
- Nadaje powierzchni wygląd jasnego drewna.
- Jest kompatybilny z lazurami na bazie wody i rozpuszczalnika. Nie stosować na lazury kolorowe, takie jak zielony, czerwony, niebieski itp.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

- Stare drewno, surowe lub pokryte starą warstwą lazury : usunąć łuszczące się i odpadające elementy za pomocą papieru ściernego i odpyl.
- W celu lepszej ochrony przed biokorozją, drewno surowe zabezpieczyć Impregnatem do drewna budowlanego V33.

NAKŁADANIE

Temperatura stosowania od 12°C do 25°C.

Unikać bezpośredniej ekspozycji na promieniowanie słoneczne. Nie stosować podczas deszczu lub przy wysokiej wilgotności powietrza.

1. Przed użyciem produkt dokładnie wymieszać aż do uzyskania jednorodnej konsystencji. W trakcie nakładania w razie potrzeby powtórnie wymieszać.
2. Nakładać za pomocą pędzla. Należy nałożyć jedną lub dwie warstwy w zależności od porowatości podłoża. Drugą warstwę można nałożyć po min. 6 godzinach od nałożenia pierwszej.
3. Otrzymany kolor powinien być jednolity i maskować ciemny odcień drewna.
4. Po całkowitym wyschnięciu Podkładu (min. 12 godzin od nałożenia), należy nanieść dwie warstwy lazury.

- Jeśli podłoże jest bardzo porowate, nałóż drugą, cienką warstwę Podkładu do zszarzałego drewna V33 aby wyrównać zabarwienie.
- Aby uzyskać jak najlepszy efekt estetyczny należy nałożyć na powierzchnię lazurę w odcieniu drewna, unikając zbyt jasnych odcieni.
- Produkt nie jest odpowiedni do rozjaśnienia drewna świeżo pokrytego lazurą. W tym wypadku należy usunąć warstwę lazury mechanicznie za pomocą papieru ściernego lub chemicznie za pomocą Żelu do usuwania starych powłok V33.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Zawiera produktu biobójczego (konserwujące): Zawiera mieszanina poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-4 -izotiazolin-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazolin-3-onu (3:1); 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. EUH211: Uwaga! W przypadku stosowania może się tworzyć niebezpieczny pył respirabilny. Nie wdychać pyłu. P102: Chronić przed dziećmi. P271: Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. P501: Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z krajowymi przepisami. Chronić przed zamrożeniem. Wartość graniczna UE dla tego produktu (Kat.A/g): 30g/L (2010). Produkt ten zawiera maks. 4g/l LZO. Termin przydatności 3 lata. Data produkcji na opakowaniu.